


▶ コスモタック TN-6105

1. 構成



保護フィルム (30 μm)

難燃性接着剤 : (38 μm) 半透明

基材 : ポリイミドフィルム (25 μm)

総厚 (63 μm 保護フィルム含まず)

2. 特徴

ノンハロゲン難燃性接着シート (熱圧着タイプ)

- ハロゲン及びアンチモンを含まないリン系難燃剤を使用しています
- 加水分解の低いリン系難燃剤を使用しているため電気絶縁性に優れています
- 基材フィルムにPI(ポリイミド)を使用しているため、耐熱性に優れています

3. 性能

接着力

測定項目	TN-6105/TN-6105
剥離力 N/5 mm	1.3 凝集破壊
針浸入温度 TMA 法 $^{\circ}\text{C}$	70

熱圧着条件 : 150 $^{\circ}\text{C}$, 0.5 MPa, 60 秒

上記数値は測定値であり、保証値ではありません