

▶ コスモタック WA-6003

1. 構成



軽剥離 PET セパレータ(25 μ m)
 粘着層(50 μ m)
 重剥離 PET セパレータ(75 μ m)
 総厚(50 μ m セパレータ含まず)

2. 特徴

アクリルエラストマーを使用した両面テープ

- タッチパネルのOCA、その他段差のある面の貼り合わせが可能です
- 自己タック性があり、再剥離が可能です
- 透過率が高く、光学用フィルムとして適しています

3. 性能

粘着物性

項目	SUS	ガラス	PET
初期粘着力(N/25mm)	7.7	7.1	6.6
常態粘着力(N/25mm)	12.7	8.9	7.2

初期粘着力 各被着体に貼付 20 分後の粘着力

常態粘着力 各被着体に貼付 24 時間後の粘着力

PET ルミラー T60#1BB

光学特性

項目	測定値	備考
透過率(%)	92.6	分光光度計 V-650
ヘイズ(%)	0.6	分光光度計 V-650

上記数値は測定値であり、保証値ではありません