


# ▶ コスモタック 両面テープ WS-8101

## 1. 構成



## 2. 特徴

### 両面シリコン粘着テープ

シリコンゴムに対して高い粘着力を示します

## 3. 性能

### (1) 粘着力

条件		測定値
初期粘着力 (N/10 mm)	対50°シリコンゴム	3.0

試験条件: JIS Z0237準拠、180°ピール  
被着体: TSE-2184U

### (2) 保持力

条件	測定値
160 × 0.5 kg × 6 hr	NC ~ 0.1 mm

試験条件: 測定面積25 mm<sup>2</sup>

上記数値は測定値であり、保証値ではありません